



## Technický list

### TL 08.10 Univerzálna textilná páska

#### Výrobok

Vodotesná páska s laminovaným polyetylénom na bavlnenom textilnom nosiči a kaučukovým lepidlým filmom s extrémne vysokou príľnavosťou a lepidlosťou citlivou na tlak.



#### Vlastnosti

- Okamžite a jednoducho použiteľná
- Extrémne vysoká lepidlosť a príľnavosť
- Extrémne vysoká pevnosť spojených materiálov
- Vodovzdorná, vodotesná, odolná rôznym druhom namáhania

#### Použitie

- Exteriér, interiér
- Bandážovanie a ovíjanie potrubia
- Opravy poškodených a roztrhnutých plachiet stanov, cielt a automobilových plachiet
- Opravy roztrhnutých fóliovníkov
- Drobné opravy v automobilovom priemysle ako prasknuté hadice, poškodené káble

#### Technické vlastnosti

Nosič pásky	syntetická extrudovaná laminátová tkanina	
Lepidlo	syntetický kaučuk	
Hrúbka	mm	0,18 ±10 %
Príľnavosť k oceli	N/2,5 cm	≥ 15
Pevnosť v ťahu	N/cm	30 ±5 %
Tepelná odolnosť po nalepení	°C	-5 až +60
Skladovateľnosť	12 mesiacov o dátumu dodania. Chrániť pred UV žiarením pri teplote od +5°C do +35°C.	

#### Balenie

- 25 mm x 10 m
- 50 mm x 10 m
- 25 mm x 25 m
- 30 mm x 25 m
- 38 mm x 25 m
- 50 mm x 25 m
- 25 mm x 50 m
- 30 mm x 50 m
- 38 mm x 50 m
- 50 mm x 50 m

#### Farba

- Strieborná

#### Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja.



# Den Braven

## **Aktualizácia**

Aktualizované dňa 28.05.2019.

Vyhotovené dňa 13.10.2002.

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*