



Technický list 08.70 Samolepiaca mriežka na sadrokartóny

Výrobok Sklovláknitá páska opatrená špeciálnym jednostranným súvislým lepidlom.

Vlastnosti

- Okamžite a jednoducho použiteľná
- Priľnavosť k väčšine stavebných materiálov;
- Zvyšuje pevnosť namáhaných plôch a spojov;

Použitie

- Výstuha prasklín a trhlín stien, interiérových a fasádnych omietok;
- Vystuženie rohových a napojovacích škár sadrokartónových konštrukcií;
- Vystuženie u silne namáhaných plochách – napr. drevených pod konštrukcií, v okolí okien, dverí a svetidiel

Balenie	Šírka mm)	dĺžka (m)	počet metrov / kartón
	48	20	72
	48	45	48
	48	90	24
	48	153	24
Farba	Biela		

Technické údaje

Nosný materiál	-	100% sklolaminát
Lepidlo		Akrylátový samolepiaci latex (väzba – LENO)
Impregnácia	%	28 (latex)
Hmotnosť	g/m ²	55,0 (+-5%)
Šírka	mm	48
Veľkosť ôk	mm	2,85 x 2,85
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40
Vlákno	tex	66 (osnova)
	tex	99 (útek)
Počet vlákien	ks	9 ± 0,5 (osnova)
	ks	9 ± 0,5 (útek)
Pevnosť v ťahu	N / 5cm	500 (osnova)
	N / 5cm	900 (útek)
Skladovateľnosť	mesiace	24 (pri teplotách od +5°C do +25°C)

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntô a oleja.

Pokyny Pri opravách trhlín stien nutné rozšíriť trhlinu na šírku pásy. Steny napenetrovať Maliarskou akrylátovou penetráciou a po zaschnutí vlepíme pásku do trhliny. Pritlačíme suchou špachtľou a aplikujeme Stierkovú hmotu (tmel) na opravy prasklín. Po vytvrdnutí nutné tmelovú vrstvu prebrúsiť aby bola úplne zhodná s okolitou stenou.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 30.08.2017 Vyhotovené dňa: 22.12.2003

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149