



## Balenie

- Kartuša 310 ml
- Saláma 600 ml

## Farba

- Biela
- Šedá

## Technický list TL 03.06 Akryl Exteriér

### Výrobok

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj, odolný poveternostným vplyvom.

### Vlastnosti

- Mrazuvzdorný s antikorošnou ochranou
- Odolný voči vlhku, vode a poveternostným vplyvom
- Ľahká aplikácia, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
- Vysoká prínavosť na rôzne stavebné mat., v kombinácii nasiakavý - nenasiakavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC a pod.)

### Použitie

- Pre interiéry a exteriéry
- Tmelenie stavebných škár medzi rámami okien, dverí a stenou
- Podtmelovanie parapetov, napájacích škár medzi stenou a stropom
- Drobné opravy škár panelových domov, prasklín v betóne, stenách a ometke

### Technické vlastnosti

Základ	-	Akryl	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,57	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	500	pri sile 3mm a tlaku 6,3Bar
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 10	pri 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Dilatačná schopnosť	%	± 12,5	



<b>Stekavosť</b>	mm	< 2	ISO 7390
<b>Pretiahnutie do pretrhnutia</b>	%	500	DIN 53 504
<b>Modul 100 %</b>	MPa	0,10	DIN 53 504
<b>Pevnosť v ťahu</b>	MPa	0,10	DIN 53 504
<b>Tvrdosť podľa Shore A (3s)</b>	°	10 ± 3	DIN 53 505
<b>Minimálna šírka škáry</b>	mm	4	
<b>Maximálna šírka škáry</b>	mm	25	

## Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja. Veľmi nasiakavé podklady odporúčame ochrániť penetračným náterom S-T70 prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:3.

## Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodný na dlhodobé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, PMMA, PC, živичné podklady a teflón.

## Pokyny

Pri použití v exteriéroch je nutné zamedziť min. 2 hod. po aplikácii styku s vodou (dážď).

Výpočet spotreby: 
$$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$$

Približná spotreba z 310 ml: 12,9m (pre škáru 4x 6 mm)

## Čistenie

Materiál: Technický benzín / Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

## Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 03.06».

## Skladovateľnosť

V suchu a v neotvorenom obale 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

## Aktualizácia

Aktualizované dňa: 21.06.2017

Vyhotovené dňa: 07.11.2001

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad*



# Den Braven

*rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*