



Balenie

- Kartuša 310 ml

Farba

- Biela

Technický list

TL 03_13 Akrylový tmel EXPRES

Výrobok

Jednozložkový plniaci, nezrážanlivý, veľmi ľahký tmel na disperznej báze s dobrou prínavosťou k poréznym materiálom, po vyzretí odolný mrazu, na kovy nepôsobí korozívne. Vytvrdzuje odparením vody. Pretierateľný už od 20 minút po aplikácii.

Vlastnosti

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Pretierateľný už po 20 minútach
- Veľmi ľahký, okamžite použiteľný, rýchloschnúci
- Po vytvrdení ľahko a jednoducho brúsiteľný
- Vysoká prínavosť na sadrokartón, omietky, drevo, betón, tehlové murivo, apod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, brúsiteľný, pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi

Použitie

- Pre interiérové práce - stierkovanie škár v sadrokartónových konštrukciách
- Lokálne opravy trhlin, otvorov a škár v betóne, murive, omietkach a sadrokartóne
- Opravy trhlin a prasklín v omietke, murive, sadrokartóne, dreve a betóne
- Tmelenie škár, opravy hrán a poškodených rohov s požiadavkou na brúsiteľnosť

Technické údaje

Základ	emulzia		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	0,57	
Sušina, podiel pevných látok	%	neuveďená	
Tepelná odolnosť	°C	+75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	+5	pri preprave nesmie zmznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Otvorený čas	min.	≈ 25	
Pretierateľný	min.	≈ 20	po aplikácii
Doba vytvrdenia	hod	≈ 6 / 2,5mm	pri 20°C / 65% rel. vlhk.



Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5°C do +25°C
------------------------	---------	----	--------------------------------

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné pre stavebné škáry s požiadavkou na vyrovnávanie dilatácií, miesta zaťažené dlhodobou vlhkosťou, vodou, pre použitie na PE, PP, živičné podklady a teflón.

Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Ošetrovanie (príprava) podkladu

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame opatriť penetračným náterom S-T70 v pomere 1 diel penetračného náteru a 1 diel vody.

Aplikácia

Tmel po aplikácii z kartuše rozotierať špachtľou alebo plastovou či nerezovou stierkou. Po zatvrdnutí zbrúsiť Brusnou hubkou alebo väčšie plochy Hladidlom s brúsnou mriežkou.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 03.13».

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 29.03.2013

Vyhotovené dňa 31.08.2004

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.