



Balenie

- Kartuša 310 ml

Farba

- Svetlozelená

Technický list

TL 06.08 Lepidlo na parozábrany (FolieFix) PROFI

Výrobok

Jednozložkové bezrozpúšťadlové lepidlo. Vytvára vysoko lepidy plasticko-elastický spoj,

Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel
- Trvalo elastický spoj
- Výborná prílnavosť na betón, omietky, kovy a drevo
- Vysoká lepidosť a prílnavosť k materiálom ako je polyetylén a polypropylén

Použitie

- Lepenie parotesných zábran strešných systémov
- Lepenie fólií z PE, PP, PVC, EPDM, DPC, hliníkových fólií a pod.
- Lepenie prachotesných zábran dverí v automobilovom priemysle
- Použitie do Tesniaceho a izolačného 3D systému Den Braven
- Utesňovanie priechodov z PE, PP, PMMA, HDPE v základových a stenových konštrukciách v styku s murovacími materiálmi a betónom

Technické vlastnosti

Základ	SPUR - polymér		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,22	
Sušina	%	100	
Stekavosť	mm	6	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +80	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +50	
Otvorený čas	min	30	23°C / 55% rel. vlhk.
Rýchlosť nanášania	g/ml	25	pri hrúbke 3 mm a tlaku 6,3Bar
Plné vyzretie	deň	14	23°C / 55% rel. vlhk.



Pevnosť v šmyku	N/cm ²	20	23°C / 55% rel. vlhk
Približná spotreba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	
Približná spotreba z 310 ml	m	6,5	pre škáru 8 x 6 mm
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením

Špecifikácia

Navrhnuté na parotesné spoje podľa DIN 4108-7.

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, hrdze, masťnôt a oleja.

Podklad pred aplikáciou nie je nutné penetrovať.

Aplikácia

Lepidlo nanášame na podklad v hrúbke cca 8 mm. Nechať 10 min. pôsobiť – zvýšime počiatočnú príľnavosť. Lepený materiál zľahka priložiť k podkladu. Nestláčať!

Pozn.: V prípade, že sa fólia okamžite pritisne, môže fólia „kĺzať“ len do doby, kým lepidlo vyzreje.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné dlhodobé alebo trvalé zaťaženie vodou.

Pri teplote pod + 10°C je lepidlo ťažko aplikovateľné klasickou pištoľou COOX. Pre ľahšiu aplikáciu odporúčame používať pištoľ s prevodom MK5 SKELET.

Čistenie

Materiál: ihneď terpentínom

Ruky: krém na ruky, mydlo a voda./ Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 06.08 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 30.06.2020

Vyhotovené dňa 04.11.2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy



Den Braven

použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.