



## Balenie

- Kartúša 310 ml

## Farba

- Biela

## Technický list TL 06.12 Montážne lepidlo

### Výrobok

Jednozložkové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody.

### Vlastnosti

- Lhké nanášanie
- Bez rozpúšťadiel
- Pre interiér, odolné prachu a vlhku
- Vysoká príľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii nasiakavý – nenasiakavý
- Po vytvrdnutí preterateľné

### Použitie

- Lepenie väčšiny materiálov – drevo, drevotrieska, betón, kov, kameň, polystyrén, laminát a pod.
- Lepenie vnútorných parapetov, izolačných obkladov, a líšť
- Lepenie aj nie príliš rovných povrchov
- Lepenie prahov, stropných kaziet, podhládov
- Dolepovanie obkladových prvkov

### Technické vlastnosti

Základ		emulzia	
Konzistencia		tixotropná pasta	
Sušina	%	78	
Hustota	g/ml	1,62	
Tepelná odolnosť	°C	-15 / +75	po vytvrdnutí
Aplikačná teplota	°C	+15 / +40	
Otvorený čas	min.	5 - 10	23°C / 55% vlhkosť
Úplné vytvrdnutie	hod.	24 - 72	v závislosti na teplote pri aplikácii, nasiakavosti podkladu a vrstve lepidla
Pevnosť v ťahu	kg/cm <sup>2</sup>	15	po vytvrdnutí



<b>Skladovateľnosť</b>	mes.	16	v originálnom neotvorenom obale pri teplotách +5 až +25 °C
<b>Spotreba</b>	g/m <sup>2</sup>	400 - 1000	v závislosti na nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí

## Podklad

Lepené plochy a podklad musia byť čisté, bez voľných častíc, prachu, masťnôt a oleja.

## Aplikácia

Lepidlo naneste v bodoch alebo pruhoch na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál priložte na podklad a posunutím pritlačte na určené miesto. Pri lepení stropných kaziet, naneste lepidlo cca v piatich bodoch na zadnú plochu kazety.

## Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na použitie na PE, PP, teflon, bitúmenové podklady.

## Čistenie

Materiál: nevytvrdnutý materiál a náradie očistite pomocou čistiacich obrúskov Den Braven, vodou. Vytvrdnutý materiál - mechanicky  
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

## Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.12 >>

## Aktualizácia

Aktualizované dňa: 15.12.2021

Vyhotovené dňa: 02.01.2002

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*