



## Balenie

- Kartuša 310 ml

## Farba

- Biela

## Technický list

### TL 06.12F Montážne lepidlo Fix Flex

#### Výrobok

Lepidlo s vysokou počiatkovou nosnosťou a skvelou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Ide o lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody.

#### Vlastnosti

- Okamžité lepenie predmetov do 125 kg/m<sup>2</sup> bez nutnosti fixácie
- Odolné proti vlhkosti a prachu
- Po vytvrdení pretierateľné
- Pre interiér
- Vysoká príľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii nasiakavý – nenasiakavý
- Možnosť opakovaného použitia (nevysychá v kartuši)

#### Použitie

- Lepenie väčšiny materiálov – drevo, drevotrieska, betón, kov, kameň, polystyrén, laminát a pod.
- Lepenie vnútorných parapetov, izolačných obkladov, a líšť
- Lepenie aj nie príliš rovných povrchov
- Lepenie prahov, stropných kaziet, podhládov
- Dolepovanie obkladových prvkov

#### Technické vlastnosti

Základ	emulzia		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Sušina	%	78	
Hustota	g/ml	1,62	
Teplná odolnosť	°C	-15 / +75	po vytvrdnutí
Aplikačná teplota	°C	+15 / +40	
Otvorený čas	min.	5 - 10	23°C / 55% vlhkosť
Úplné vytvrdnutie	hod.	24 - 72	v závislosti na teplote pri aplikácii, nasiakavosti podkladu a vrstve lepidla



<b>Pevnosť v ťahu</b>	kg/cm <sup>2</sup>	15	po vytvrdnutí
<b>Skladovateľnosť</b>	°C	+ 5 / + 25	v originálnom neotvorenom obale
<b>Spotreba</b>	g/m <sup>2</sup>	500 - 1500	v závislosti na nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí

## Podklad

Lepené plochy a podklad musia byť čisté, bez voľných častíc, prachu, mastnôt a oleja.

## Aplikácia

Lepidlo naneste v bodoch alebo pruhoch na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál priložte na podklad a posunutím pritlačte na určené miesto. Spotreba lepidla je 500-1500 g/m<sup>2</sup> (v závislosti od nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí). Min. aplikačná teplota +5 °C, max. + 40 °C (optimálne od +15 °C). Pri lepení stropných kaziet, naneste lepidlo cca v piatich bodoch na zadnú plochu kazety.

## Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na použitie na PE, PP, teflon.

## Čistenie

Materiál: nevytvrdnutý materiál a náradie očistite pomocou čistiacich obrúskov Den Braven, vodou. Vytvrdnutý materiál - mechanicky  
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

## Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 06.12F >>

## Aktualizácia

Aktualizované dňa: 15.12.2021

Vyhotovené dňa: 21.07.2014

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*