



Balenie

- Tuba 130 ml

Farba

- Transparent

Technický list

TL 06_66 Instal Fix

Výrobok

Jednozložkové lepidlo na báze polyméru, vytvárajúce trvalo pevný vodovzdorný spoj.

Vlastnosti

- Transparentné;
- Okamžitá príľnavosť, rýchle tuhnutie, vysoká pevnosť lepeného spoja;
- Odolnosť voči vode, čistiacim prostriedkom a bežným chemikáliám;

Použitie

- Lepenie nemäkčeného i mäččeného PVC – novoduru, linolea;
- Lepenie trubiek a armatúr pri montážach vodovodných odpadov;

Technické údaje

Základ	roztok polyméru v organických rozpúšťadlách		
Konzistencia	kvapalina		
Tepelná odolnosť	°C	0 / +80	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	≥ 5	(pri preprave nesmie zmŕznúť)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Otvorený čas	sec	5 - 10	(po nanesení okamžite spojiť)
Možnosť manipulácie	min	3	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Zaťaženie studenou vodou	hod.	2	(pri 20°C)
Úplné vytvrdnutie	hod.	24	(pri 20°C)
Pevnosť v šmyku	(N/cm ²)	10	
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5°C do +25°C, v originálnom neotvorenom balení

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, živičné podklady, teflón a veľmi savé podklady.



Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masnôt a oleja.

Ošetrovanie (príprava) podkladu

Lepené plochy zdrsniť brúsnym papierom a odmastiť acetónovým riedidlom.

Aplikácia

Lepidlo nanášame na obe lepené plochy celoplošne v tenkej vrstve. Lepené materiály po nanosení okamžite spojiť a pootočiť. Plošné spoje po dobu schnutia nutne zaťažiť. Maximálna pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá v priebehu 24 hodín.

Upozornenie

Nesmie zmrznúť!

Čistenie

Materiál: acetón, po vytvrdnutí len mechanicky

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 06.66».

Aktualizácia

Aktualizované dňa 19.06.2008

Vyhotovené dňa 04.01.20012

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.