



Technický list

TL 06.90P Samonivelačná hmota na podlahy PREMIUM S200

Výrobok

Samonivelačná poterová zmes cementu, plniva a špeciálnych zušľachtujúcich prísad, vytvrdzujúca odparením vody, vytvára trvalo pevný s betónom zrovnateľný povrch.

Balenie

- Vreco 25 kg

Farba

- Šedá

Vlastnosti

- Ideálna pevnosť v ťahu i tlaku;
- Nie je vhodná na podlahové vykurovanie, na drevené, kovové a plastové podklady;
- Použitie v interiéri;
- Pochádzna už po 8 hodinách;
- Nie je mrazuvzdorná a určená ako konečná povrchová úprava;



Použitie

- Vyrovnávací hmota na zhotovovanie vnútorných pochôdznych poterov na pevné podklady ako napr. betón alebo mazanina.
- Vyrovnanie výškových rozdielov v jednej vrstve 2 – 30 mm
- Následne sa kladú finálne vrstvy podlahových krytín napr.: plávajúce podlahy, dlažba, parkety, koberce alebo linoleum.
- Spracovateľnosť zmesi možno prevádzať ručne alebo strojom.

Technické vlastnosti

Základ	kremičitý piesok, spojivá a hygienicky nezávadné modifikujúce prímеси pozitívne ovplyvňujúce vlastnosti		
Sypná hmotnosť suchej zmesi	kg/m ³	≈ 1310	
Objemová hmot. čerstvej zmesi	kg/m ³	≈ 1500	
Veľkosť stredného zrna	mm	0,22	
Spotreba vody	litrov	≈ vid' obal	



Spotreba zmesi	kg/m ²	1,6	pri hr. vrstvy 1 mm
Aplikačná teplota	°C	+5 / +35	
Spracovateľnosť	min	20	pri 20°C a 65% rel. vlhkosti
Bežná pochôdzka	hod	≈ 8	v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu
Lahké zaťaženie	hod	12	
Plné vyzretie	dni	28	max. pevnosť
Aplikácie ďalších vrstiev	dni	podľa skutočnej vlhkosti podkladu, viď tabuľka nižšie	
Dilatačné a konštrukčné škáry	hod	24	nutné priznať rezom
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5°C do +25°C
Nanášanie	-	rozliatie, stierka	zubová, rozliatie – pruhy 20 až 30 cm

Špecifikácia

Reakcia na oheň	-	E _{1f}	Bez skúšania – rozhodnutie komisie 96/603ES
Uvoľňovanie nebezpečných látok	-	CT	Cementový poterový materiál
Pevnosť v tlaku	-	C20	Compression – podľa pr. EN 13892-2
Pevnosť v ťahu za ohybu	-	F5	Flexural - podľa pr. EN 13892-2
Príľnavosť	-	B0,5	Bond – podľa pr. EN 13892-8

Podklad

Musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, pevný, nosný (pevnosť v tlaku min. 20 MPa) zbavený prachu, náterov, zvyškov odformovacích prostriedkov, výkvetov a nesmie byť zmrazený. Na zaistenie kvality podkladu je vhodné zaviesť sondu preukazujúcu jeho súdržnosť a to do hĺbky min. 20 mm. Väčšie priehlbiny najprv vyrovnať napr. Opravnou hmotou na betón Výplň. Podklad je nutné ošetriť najlepšie penetračným náterom Primer ALFA alebo napr. Penetračný náter S-T70, nariadený koncentrát S2802A.

Aplikácia

Suchú zmes rozmiešajte s čistou vodou spĺňajúcu normu STN EN 1008 v stanovenom pomere (viď obal) tak, aby bola dosiahnutá predpísaná roztekavosť. Namiešanú zmes je nutné spracovať najneskôr do 20 minút. Dôkladnú homogenizáciu vykonajte vretenovým miešadlom na vŕtačke s nízkym počtom otáčok (max. do 500 ot./min). Po 2-3 min. miešania sa malta nechá 1 min. odstáť a môže sa ihneď spracovávať. Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti 20 – 30 cm. Je potrebné dbať na to, aby nový materiál bol čo najskôr aplikovaný už k položenému - rozliatemu pre zaistenie konvergencie (do 20 minút v závislosti od teploty a vlhkosti podkladu).

Pri aplikácii prevedieme kontrolu rozlevu. Čerstvo nanosený materiál sa rozotiahne pomocou špachtle alebo hliníkovej laty, hladidla, tyče. Na zvýšenie kvality povrchu použijeme pórovacieho ježka/valček, čím sa odstráni prebytočný vzduch a nanosená vrstva sa zarovná. (dĺžku hrotu volíme podľa hrúbky vrstvy max. 30 mm). Tuhnúca hmota sa už nesmie riediť.

Ošetrovanie

Prvé tri dni po zhotovení cementovej stierky je treba ju chrániť pred prievanom, slnečným žiarením a zrýchleným vysychaním. Tuhnúcu hmotu nekropiť. V závislosti od docielenej kvality povrchu stierky môže vzniknúť potreba pred pokladaním nášľapnej vrstvy povrch stierky



zbrúsiť. Obrúsený povrch a prípadne ďalšie nečistoty sa pred kladením nášľapnej vrstvy odsajú priemyselným vysávačom z povrchu stierky. Konštrukčné alebo dilatčné škáry podkladu musia byť priznané rezom do 24 hodín.

Upozornenie

Nové pruhy nutné nanášať k už rozliatemu a stierkovanému do max. 20 minút (v závislosti od aplikačnej teploty) ! Nie je určená ako konečná povrchová úprava. Nie je určená pre priamu zálievku vykurovacích médií vo vykurovaných podlahách! Na ukladanie nie sú vhodné podklady z dreva, na báze drevnej hmoty, kovu, epoxidových náterov a umelých hmôt.

Penetračné nátery a adhézne mostíky musia byť vždy zaschnuté, inak hrozí vmiešanie do zmesi a ovplyvnenie vlastností hmoty.

Aplikáciu nevykonávať pri teplotách pod +5°C a nad +35°C (kombinácia teplôt podklad a vzduch). **Nevykonávať na podklady na báze síranu vápenatého bez vytvorenia separačnej vrstvy!**

Dodatočné pridávanie akýchkoľvek modifikačných látok, prísad a ďalších plnív a spojív k hotovej zmesi je nepripustné. Rovnako tak jej presievanie a pod. Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobku.

STN 74 4505 Podlahy – Spoločné ustanovenie:

Najvyššia dovolená vlhkosť cementového poteru v hmotnostných % v dobe pokladania nášľapnej vrstvy

Nášľapná vrstva	Cementový poter
Kamenná alebo keramická dlažba	5,0 %
Liate podlahoviny na báze cementu	5,0 %
Syntetické liate podlahoviny	4,0 %
Paropriepustná textília	5,0 %
PVC, linoleum, guma, korok	3,5 %
Drevené podlahy, parkety, laminátové podlahoviny	2,5 %

V prípade, že súčasťou podlahy je systém podlahového vykurovania, musí byť požiadavka na najvyššiu dovolenú vlhkosť u cementových poterov znížená o 0,5%, pri potere na báze síranu vápenatého o 0,2%

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.90P >>

Skladovanie

V suchu, pri teplotách od +5°C do +25°C, v originálnom neotvorenom balení. Minimálna trvanlivosť, viď dátum na obale.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 20.11.2019

Vyhotovené dňa 06.01.2011.

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitia, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.