



## Technický list TL 07.75 Maliarsky náter

### Výrobok

Jednozložková maliarska farba na báze akrylátovej disperzie, dispergovaných plnív a aditív. Vyznačuje sa dobrou belosťou a je určená na vyzreté omietky, sadrokartónové, drevené a papierové podklady.



### Vlastnosti

- Dobrá krycia schopnosť
- Odolný voči oteru
- Rýchloschnúca
- Belosť 86 % podľa BaSO<sub>4</sub>

### Použitie

- Klasické nátery vápenocementových omietok, tehlového muriva, betónových panelov
- Nátery drevotrieskových, drevoláknitých a cementotrieskových dosiek
- Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom
- Možno nanášať valčekom, štetcom
- Možnosť nanášať vysokotlakovým striekacím zariadením typu AIRLESS

### Technické vlastnosti

Základ	zmes plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív, neobsahuje ťažké kovy		
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	1,70	
Belosť	%	≥ 86	BaSO <sub>4</sub>
Aplikačná teplota	°C	+ 5 / +30	
Doba schnutia	hod	2	pri 20 °C / 65 % rel. vlhkosti
Výdatnosť z 1 kg	m <sup>2</sup>	7 - 11	jedna vrstva
Spotreba	m <sup>2</sup>	0,09 – 0,14	jedna vrstva
Obsah prchavých organických látok - VOC	g/l NH	3,4	
Obsah prchavého organického uhlíku	g/kg NH	2,5	

### Balenie

- Vedro 7 kg
- Vedro 14+1 kg
- Vedro 28 kg

### Farba

- Biela - belosť 86 %



<b>Skladovateľnosť</b>	mesiace	24	pri teplote od +5 °C do +30 °C
------------------------	---------	----	--------------------------------

## Podklad

Musí byť vyzretý, súdržný, suchý, bez nečistôt a biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasolený, pevný, podľa potreby vytmelený a zabrúsený, bez voľných častíc prachu, mastnoty a olejov, chemicky neutrálny, napustený zriedenou farbou alebo penetračným náterom S-T70.

## Aplikácia

Základný penetračný náter (na novú omietku) prevádzame farbou zriedenou s vodou v pomere 0,5 litra vody / 1 kg farby. Po zaschnutí základného náteru nanášame krycí náter riedený v pomere 0,3 – 0,5 litra vody na 1 kg farby. Po dôkladnom premiešaní možno ihneď nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním. Podľa potreby po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy nanášame ďalší krycí náter.

Tónovanie je možné vykonávať bežnými tónovacími prípravkami.

## Upozornenie

Farba nie je určená na nátery materiálov, ktoré sú v priamom styku s potravinami, pitnou vodou ani detských hračiek. Neodporúčame miešať s inými druhmi farieb.

Pri preprave a skladovaní nesmie dôjsť k premrznutiu alebo zamrznutiu náteru. Dodržujte minimálnu skladovaciu teplotu.

Pre riedenie požívať iba vodu destilovanú, demineralizovanú alebo pitnú!

## Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

## Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 07.75>>

## Aktualizácia

Aktualizované dňa 16.01.2020

Vyhotovené dňa 22.12.2003

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*