




## Technický list

### TL 07.79 Sct.Croix napúšťací olej

#### Výrobok

Jednozložkový olejový náter podľa starodávneho receptu na báze prírodného lanového oleja, výťažku z prírodných živíc a z čínskeho drevného oleja.



#### Vlastnosti

- Neagresívny k podkladom – bez tvorby škvŕn
- Dlhodobá ochrana dreva
- Odoláva vode a vlhkosti
- Náter zaisťuje odpudzovanie škvŕn a zašpinenie
- Bez insekticídov ale odpudzuje hmyz a huby
- Zdôrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
- Určený na všetky druhy dreva, obzvlášť pre tvrdé dreviny a tиковé drevo
- Farebný pigment slúži ako UV blokátor
- Drevo neuzatvára a umožňuje mu dýchať

#### Použitie

- Nátery všetkých druhov dreva určených do interiéru alebo exteriéru
- Nátery nábytku, stolov, stoličiek, drevených obkladov stropov a stien
- Nátery doskových podláh, prahov, zábradlia, záhradného nábytku a pod.

#### Technické vlastnosti

Základ	Lanový olej a prírodné alkydové živice		
Sušina, podiel pevných látok	%	20	
Viskozita	-	stečenie 4 mm	za 20 sek. pri teplote 20 °C
Hustota	kg/l	0,85	
Aplikačná teplota	°C	+10 / +40	
Bod vzplanutia	°C	> 62	
Doba schnutia	hod	6 – 12	pri 23 °C / 60 % rel. vlhkosti vzduchu
Pretierateľnosť	hod	24	pri 23 °C / 60 % rel. vlhkosti vzduchu



<b>Skladovateľnosť</b>	mes.	24	pri teplotách od +5 °C do +25 °C
<b>Výdatnosť</b>	m <sup>2</sup>	4 - 10	z jedného litra
<b>Odporúčané obnovenie náteru</b>	roky	2	pri vystavení celoročným poveternostným vplyvom
		6	prvky pod zastrešením

#### Balenie

- Plechovka 1 l
- Vedro 2,5 l

#### Farba

- Transparent
- Teak

#### Podklad

Podklad musí byť nasiakavý, súdržný, čistý, suchý a zabrúsený. Obsah vlhkosti do 20%. Neporušené, v minulosti ošetrované povrchy musia byť obrúsené.

#### Aplikácia

Olej pred použitím dôkladne premiešať. Náter prevádzame štetcom alebo hubkou vo veľmi tenkej vrstve, nátery musia byť prevedené v jednej alebo dvoch vrstvách. Po cca. 10-20 minútach nevsiaknutý olej odstránime zotretím suchou handrou, tak aby povrch nebol lepkavý a lesklý. Tkaniny nasiaknuté olejom skladujte vo vode z dôvodu samovznietenia. Materiál nasiaknutý zvyškami oleja sa musí zlikvidovať hneď po ukončení práce s olejom.

#### Odporúčanie

Na dosiahnutie extrémne hladkého povrchu prevedieme brúsenie šmirglovým papierom (zrניות' 240) bezprostredne po nanosení hrubej vrstvy olejového náteru. Ihneď po vybrúsení olej odstráni suchou tkaninou.

#### Upozornenie

Olej nie je určený k náterom: materiálov ktoré už sú v priamom styku s potravinami, pitnou vodou ani detskými hračkami. Nemožno tónovať ani miešať s inými druhmi farieb.

#### Čistenie

Materiál: Materiál: ihneď benzín, toluén, acetón – pozor na samovznietenie

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

#### Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 07.79>>

#### Aktualizácia

Aktualizované dňa 20.11.2019

Vyhotovené dňa 11.07.2003

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*