



Den Braven Sealants

Technický list 14.10 TECTANE Autolak čierny mat

Výrobok Špeciálny prípravok – vyvinutý pre automobilový priemysel, určený pre ochranu kovových dielov pred klimatickými vplyvmi a športovému tónovaniu opláštenia motocyklov a karosérie automobilov.

Vlastnosti

- Ihneď a ľahko aplikovateľný;
- S vysokou krycou schopnosťou, rýchloschnúci;
- Vysoká ochrana proti korózii a mechanickým nárazom kamienkov;
- Vysoká príľnavosť na kovy, lakované i nelakované podklady;
- Vhodné použitie na nové i staré lakované podklady.

Použitie

- Pre akékoľvek povrchové úpravy motocyklov, automobilov a iné;
- Lakovanie kovov, polyesterov, dreva, betónov, renovácie zvetraných lakovaných náterov.

Balenie Aerosolový sprej 400 ml
Farba Černá mat

Technické údaje

Základ	-	metoxypropylacetát, acetón
Konzistencia	-	aerosol
Hustota	g/ml	0,746 (pri 20°C)
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-10
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Zápalná teplota	°C	od 250
Stekavosť	mm	nestékavý
Doba schnutia povrchovej vrstvy	min	25 - 30 (pri 25°C)
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	200 - 250
Skladovateľnosť	mesiace	36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)

Obmedzenie Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C.

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať za počutia guľčiek (cca 2-4 min). Odstrániť zvyšky uvoľneného podkladu. Lak nanášame na podklad zo vzdialenosti cca 200 - 250 mm krížovou technikou.

Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 14.10»

Aktualizácia Aktualizované dňa: 03.01.2011

Vyhotovené dňa: 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk