



Den Braven Sealants

Technický list 14.12 TECTANE Autolak čierny lesk

Výrobok Špeciálny lak – extra vysokej kvality k ochrane kovov pred klimatickými vplyvmi. Pre všetky druhy karosérií. Nepostrádateľný v autolakovniach, autoopravovniach a domácich dielňach.

Vlastnosti

- Rýchlo schnúci;
- Nestekavý, oteruvzdorný, vysoká krycia schopnosť;
- Vysoká príľnavosť k podkladu, vysoký lesk;
- Vysoká ochrana proti korózii, vodnému kameňu;
- Vysoká ochrana pred nárazmi odlietajúcich kamienkov a nečistôt;

Použitie

- Nástreky plastových a ocelových dielov karosérií motocyklov, automobilov;
- Dekoratívne nástreky s vysokým leskom plastových a kovových dielov auto i moto;
- Obnovenie zájdených a poškodených lakovaných dielov a dielov karosérie osobných a nákladných automobilov, ťahačov a pod.;
- Vhodný na kov, plasty, polyester, drevo, betón a iné podklady opatrené základným náterom;

Balenie Aerosolový sprej 400 ml
Farba Čierna lesk

Technické údaje

Základ	-	syntetický rotok metoxypropylacetátu	
Konzistencia	-	aerosol	
Hustota	g/ml	0,747	(pri 20°C)
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-10	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +25	
Optimálna teplota pri použití	°C	15 - 25	
Aplikačná technika	-	krížová	
Doba schnutia povrchovej vrstvy	min	25 - 30	(pri 25°C)
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	250 - 300	
Skladovateľnosť	mesiace	36	(pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné pre použitie pre styk s detskými hračkami a potravinami.

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať, cca 2-3 min, nutné počuť zvuk miešacej guľičky. Na suchý, vopred pripravený podklad (zbavený prachu, masťnôt, olejov a nesúdržných starých náterov) nanášame zo vzdialenosti cca 250 až 300mm krížovou technikou.

Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 14.12»

Aktualizácia Aktualizované dňa: 03.01.2011

Vyhotovené dňa: 13.04.2005

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk



Den Braven Sealants

Technický list 14.12 TECTANE Autolak čierny lesk

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk