



Den Braven Sealants

Technický list 14.42 TECTANE Hliníkový sprej

Výrobok Špeciálny prípravok – vyvinutý pre automobilový a strojársky priemysel, určený pre vysokú ochranu pred oxidáciou, koróziou a klimatickými vplyvmi. Zvyšuje životnosť materiálov.

Vlastnosti

- Rýchloschnúci
- Vysoká ochrana proti korózii alebo oxidácii
- Vysoká príľnavosť na kovy, lakované i nelakované podklady
- Vhodné použitie na nové i staré lakované podklady, prirodzený hliníkový vzhľad

Použitie

- Pre motocykle, osob. a nákl. automobily, trucky, autobusy, lokomotívy;
- Povrchové úpravy matíc, skrutiek, krytov zariadení, ochranných mreží a pod.;
- Vysoká príľnavosť k všetkým druhom kovov, plastom, keramike, umelým hmotám, drevu;

Balenie Aerosolový sprej 400 ml

Farba Hliníkový odtieň

Technické údaje

Konzistencia	-	aerosol
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-10
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Optimálna teplota pri použití	°C	+15 / +20
Doporučená hrúbka nástrieku	µm	20 (jedna vrstva)
Doba schnutia povrchovej vrstvy	min	15 - 20 (pri 20°C)
Vytvrdenutie	hod	24 (pri 20°C)
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	200 - 300
Skladovateľnosť		viď obal výrobku

Obmedzenie Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C.

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať za počutia guľičky (cca 2-3 min). Na suchý, vopred pripravený podklad (zbavený prachu, mastnôt, olejov a nesúdržných starých náterov) nanášame zo vzdialenosti cca 200 - 300 mm krížovou technikou.

Upozornenie Prevedte predbežné skúšky výrobku a vyhodnoťte kvalitu získaného náteru. Pred aplikáciou farieb prevedte predbežné testy kompatibility – najmä adhézie medzi vrstvami.

Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky. Nevytvrdený lak: Riedidlo S 6006

Bezpečnosť Viď «Karta bezpečnostných údajov 14.42»

Aktualizácie Aktualizované dňa: 09.08.2018

Vyhotovené dňa: 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149