



# Den Braven Sealants

## Technický list 14.70 TECTANE Ochrana podvozkov

**Výrobok** Špeciálny prípravok – pre maximálnu ochranu pred pôsobením vody, soli a odlietajúcim kamienkom. Výkonný pomocník každého lakovača a automobilistu.

**Vlastnosti**

- Nestekavá;
- Rýchloschnúca;
- Vysoká príľnavosť k podkladom;
- Prelakovateľná;
- Vysoká odolnosť proti klimatickým vplyvom, soli, vode, odolná proti oderu.

**Použitie**

- Ochranný kaučukový film pre podvozky osobných i nákladných automobilov;
- Ochrana predných spojlerov, prahov, dverí vozidiel, podbehov, blatníkov ochranných krytov.

**Balenie** Aerosolový sprej 400 ml  
**Farba** Čierna

### Technické údaje

Konzistencia	-	aerosol	
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-15	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutia	min	20-30	(pri 20°C)
Stekavosť	-	nestekavá	
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	200-300	
Skladovateľnosť		vid obal	
		výrobku	

**Obmedzenie** Neaplikovať v blízkosti zápalných zdrojov.

**Pokyny** Dózu dôkladne pretrepať. Na podklad nanášame zo vzdialenosti cca 200-300 mm krížovou technikou. Podľa typu a stavu podkladu niekoľkokrát opakujeme.

**Upozornenie** Prevedzte predbežné skúšky výrobku a vyhodnoťte kvalitu získaného náteru. Pred aplikáciou farieb prevedzte predbežné testy kompatibility – najmä adhézie medzi vrstvami.

**Čistenie** Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.  
**Bezpečnosť** Vid' «Karta bezpečnostných údajov 14.70»  
**Aktualizácie** Aktualizované dňa: 02.03.2012      Vyhotovené dňa: 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

### stavebná chémia profesionálov

**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149